

ALLMÄN INFORMATION

W00 - W999 Octobase Eco Plus System är ett vattenbaserat basbeläggningssystem i ett system med klarlack över basbeläggning. Lämpar sig för personbilar, turårkningsbilar och kommersiella fordon. Med ett komplett sortiment av toningsvätskor som gör det möjligt att blanda de vanligaste OEM-färgerna på marknaden.

BLANDNINGSFÖRHÅLLANDEN



Thinner is implemented in the colour formulation.

För anpassade formler, tillsätt 10 % TW80 Octobase Eco Thinner eller TW81 Octobase ECO Thinner Slow.



Skaka lätt.

PISTOL BESTYCKNING



	MUNSTYCKE (MM)	LUFTTRYCK (BAR / PSI)
HVLP	1,3	Vänligen se bifogad bilaga
HE	1,3	Vänligen se bifogad bilaga

APPLICERING



Re-coat with suitable clear coat within 8 hours. After 8 hours scuff and reply base coat.

Se bilaga.

AVLUFTNING OCH TORKTIDER



LUFTTORKA 20°C / 68°F		PÅSKYNNAD TORKNING (UGNSTORKNING) 60°C / 140°F	
Avluftning	Tills den är torr	Avluftning	-
Dammtorr	-	Dammtorr	-
Hanterbar	-	Hanterbar	-
Tejpbär	-	Tejpbär	-
Slipbar	-	Slipbar	-
Polerbar	-	Polerbar	-

Se bilaga.

SUBSTRAT



W00 - W999 Octobase Eco Plus System ska endast appliceras över välslipad och avfettad grundmålat stål, grundmålad aluminium och grundmålad plast. Välslipad glasfiber, OEM-grundfärg och gamla lacksystem i gott skick.

Se till att du väljer en lämplig grundfärg/slipfärg genom att läsa det tekniska databladet för grundfärgen/slipfärgen.

BRUKSTID VID 20°C (68°F)



Sex månader

Den angivna brukstiden gäller endast för färger som är klara för sprutning och som inte är aktiverade med HW65 Octobase Eco Plus Optimum Härdare.

Brukstiden för aktiverade färger är 30-60 minuter.

KOMPONENTER



TW80 Octobase Eco Thinner
HW65 Octobase Eco Plus Optimum Hardener

Denna härdare är endast lämplig i kombination med HS420 klarlack.

TILLSATSER



AW001 Octobase Eco Underhood Additive
BW78 /.../ BW89 Special Effect Colours

När du tillsätter BW78 /.../ BW89 Special Effect Colours ska du skaka den lilla flaskan intensivt i två minuter för användning.

FÖRBEHANDLING AV YTA



Rengör ytan med TD20 Silicone Remover och torka torrt. Slipa ytan med ett sandpapper med kornstorlek P400 eller finare. Avlägsna allt slipdamm med hjälp av tryckluft eller slipdammugare, rengör med TD80 Octobase Eco Degreaser och torka torrt.



Täck hela fordonet med maskeringstejp för att eliminera risken för oönskad översprejning.

NÄSTA VARV



FYSISKA DATA

EU REGLER W00 - W999 Octobase Eco Plus System			
VOC Tal	2004/42/IIIB(d)420/418		
Produkts underkategori (i enlighet med direktiv 2004/42/EG) och maximalt VOC-innehåll (ISO 11890-1/2) för den färdiga produkten.	IIIB/d. Täckfärg - Alla typer. EU:s gränsvärden: 420 g/l. (2007) Denna produkt innehåller maximalt 418 g/l VOC.		
Kemisk Bas	Akryldispersion		
Fysiska Egenskaper	Viskositet	-	
	Netto vikt (kg/l)	1.008	
	Flampunkt	61°C / 141,8°F	
	Vol. % solid	14	
	Ekonomi	7 m ² /L/20 µm	
		280 ft ² /Gal/0,8 mil	
	Glans	-	
	Färg	-	

INFRARÖD TORKNING



Efter full flash off och med rätt distans	
Halv torkning	5 Min 60°C
Full torkning	-
Se information från IR-tillverkare	

SKYDD



Använd lämpligt andningsskydd (*vi rekommenderar att man använder en friskluftsmask*).

Mer information finns i säkerhetsdatabladet som du når via följande länk:

<https://sds.octoral.com>

RENGÖRING



TR80 Octobase Eco Gun Cleaner

Efter att ha rengjort sprutpistolen noggrant ska du blåstorka den med tryckluft.

LAGRINGSTID

Minst 1 - 2 år: (under normala förvaringsförhållanden på 5 - 30°C (oöppnad behållare). För att förhindra att produkten fryser ska du inte utsätta den för temperaturer under 5°C under transport och förvaring.

Se hållbarhetsöversikt per produkt på webbplatsen: octoral.com/en/support/marketing

NOTERINGAR

